

BARRERIO - pantalon

Descriptif	• poche pour mètre pliant; • 2 poches larges à l'avant; • entrejambe renforcé ; • double poche à l'arrière avec patte; • élastique à la taille; • inserts anti-abrasion sur le bas de la jambe; • inserts anti-abrasion sur le bas des poches arrières; • inserts anti-abrasion poches frontales; • inserts réfléchissantes 3M™ Scotchlite™ Reflective Material - 8725 Silver Fabric; • passant porte-marteau; • jambes et genoux à coupe ergonomique; • poche latérale; • poche pour téléphone portable; • tissu élastique; • zip YKK® • OEKO-TEX® Standard 100.		
Manutention	Nettoyer à une température maximum de 60 °C; Ne pas blanchir; On peut sécher en machine à l'air chaude à une température modérée ; Repasser à basse température (max110°C); On peut nettoyer à sec. ATTENTION! NE PAS REPASSER LES BANDES REFLEX	Cod.prod.	V487-0-02 Bleu navy/Royal V487-0-04 Anthracite / Noir V487-0-05 Noir / Rouge V487-0-06 Anthracite / Noir / Anthracite
	Normes	Tailles	EN ISO 13688:2013 
		38 - 58	

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE SECURITE

	Méthode du test	Descriptif	Résultat obtenu	Valeur minimum requise/ range
Tissu de base	EN ISO 1833-1977, SECTION 10	Composition des fibres:	64% coton 34% polyester 2% élasthanne	
	EN ISO 12127	Poids par unité de zone	250 g/m ²	
	EN ISO 13688:2013 4.2 (EN 1413)	La détermination du PH de l'extrait aqueux	pH : 7,3	3,5 ≤pH≤ 9,5
	EN ISO 13688:2013 4.2 (EN 14362-1)	Recherche de l'amines aromatique et cancérigène	pas l'enregistrement	≤30 ppm
	EN ISO 13688:2013 5.3 (ISO 5077)	Stabilité dimensionnelle au lavage (60°C)	Chaîne: -1.8% Trame: -0.8%	± 3 %

	EN ISO 13934-1	Résistance à la traction	chaîne: 1500 N trame: 800 N		400 N	
	EN ISO 13937-2	Résistance au déchirement	chaîne : 71 N trame : 61 N		25 N	
	EN ISO 105-C06	Résistance de la couleur à plusieurs cycles de nettoyage à 60°C <i>Changement de couleur:</i> <i>Prise de couleur:</i> diacetate cotton nylon polyester acrylic wool	4-5 4 4-5 3-4 4 4-5 4-5		1-5	
	EN ISO 105 D01	Résistance de la couleur au nettoyage à sec <i>Changement de couleur:</i> <i>Prise de couleur:</i> diacetate cotton nylon polyester acrylic wool	4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5		1-5	
	EN ISO 105 E04	Stabilité de la couleur à la sueur <i>Changement de couleur:</i> <i>Prise de couleur:</i> diacetate cotton nylon polyester acrylic wool	Acide 4-5 4-5 4 4-5 4-5 4-5	Alcalines 4-5 4-5 4 4-5 4-5 4-5	1-5	
	EN ISO 105-X12	Résistance de la couleur au frottement	sec: 4-5 humide: 3		1-5	
	EN ISO 105-B02	Résistance de la couleur à la lumière <i>Changement de couleur:</i>	4		1-5	
	Inserts anti-abrasion	EN ISO 1833-1977, SECTION 10	Composition des fibres:	100% nylon enduit polyuréthane (PU)		
		EN ISO 12127	Poids par unité de zone	270 g/m ²		
		EN ISO 105-C06	Résistance de la couleur à plusieurs cycles de nettoyage à 60°C <i>Changement de couleur:</i> <i>Prise de couleur:</i> cotton nylon	4-5 4-5 4-5		1-5
EN ISO 105 E04		Stabilité de la couleur à la sueur <i>Changement de couleur:</i> <i>Prise de couleur:</i> diacetate cotton nylon polyester acrylic wool	Acide 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5	Alcalines 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5	1-5	

	EN ISO 105-X12	Résistance de la couleur au frottement	sec: 4-5 humide: 4-5	1-5
	EN ISO 105-X11	Résistance de la couleur au repassage <i>Changement de couleur :</i>	4-5	1-5
	EN ISO 4920	Détermination de la résistance au mouillage superficiel (essai d'arrosage)	4	0-5
	EN ISO 13934-1	Résistance à la traction	chaîne: 2300 N trame: 1500 N	400 N
	EN ISO 13937-2	Résistance au déchirement	chaîne : 250 N trame : 190 N	25 N
Tissu réfléchissant 3M™ Scotchlite™ Reflective Material - 8725 Silver Fabric	EN ISO 20471 :2013 6.1	Exigences de rétro réflexion de la matière à l'état neuf	CONFORME	
	EN ISO 20471 :2013 6.2	Exigences de rétro réflexion après essais: abrasion, flexion, pliage à de basses températures, changements thermiques, nettoyage et à la pluie(50 cycles ISO 6330 60°)	CONFORME	$R' \geq 100 \text{ cd/(lx m}^2\text{)}$