

HAGFORS - pantalon

Descriptif

- 2 poches larges à l'avant,
- double poche à l'arrière avec velcro,
- inserts réfléchissants,
- jambes et genoux à coupe ergonomique,
- passant porte-marteau,
- poche latérale à double ouverture (fermeture avec velcro et zip),
- poche pour mètre pliant,
- tissu élastique

Manutention

Nettoyer à une température maximum de 40 °C; Ne pas blanchir; Lavage à sec avec tous les dissolvants prévus par la lettre F plus le tétrachlorure éthylique; Séchage à tambour rotatif possible – Température de séchage modérée; Repasser à basse température (max110°C).



ATTENTION! NE PAS REPASSER
LES BANDES REFLEX



Cod.prod.

V592-0-02 bleu navy/noir
V592-0-04 anthracite/noir
V592-0-05 noir/noir

Normes

EN ISO 13688:2013



Tailles Tailles Long Tailles Short

38 – 58
L42-48 (F)
S46-S52 (F)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE SECURITE

	Méthode du test	Descriptif	Résultat obtenu	Valeur minimum requise/ range
Tissu de base	EN ISO 1833-1977, SECTION 10	Composition des fibres:	94% nylon 6% élasthanne	
	EN ISO 12127	Poids par unité de zone	250 g/m ²	
	EN ISO 13688:2013 4.2 (ISO 3071)	La détermination du pH de l'extrait aqueux	OEKO-TEX® Standard 100	3,5 ≤ pH ≤ 9,5
	EN ISO 13688:2013 4.2 (EN 14362-1)	Recherche de l'amines aromatique et cancérigène	OEKO-TEX® Standard 100	≤30 ppm
	EN ISO 13688:2013 5.3 (ISO 5077)	Stabilité dimensionnelle au lavage (40°C)	Chaîne: -1.2% Trame: 0.7%	± 3 %
	ISO 105-X12	Résistance de la couleur au frottement	sec: 4-5 humide: 4-5	1-5
	EN ISO 105-X11	Résistance de la couleur au repassage (110°C) Changement de couleur:	sec: 4-5 humide: 4-5	1-5

ISO 105-C06	Résistance de la couleur à plusieurs cycles de nettoyage à 40°C			
	<i>Changement de couleur:</i>	4-5		1-5
	<i>Prise de couleur:</i>			
	diacetate	4-5		
	cotton	4-5		
	nylon	4-5		
	polyester	4-5		
	acrylic	4-5		
	wool	4-5		
ISO 105 D01	Résistance de la couleur au nettoyage à sec			
	<i>Changement de couleur:</i>	4-5		1-5
	<i>Prise de couleur:</i>			
	diacetate	4-5		
	cotton	4-5		
	nylon	4-5		
	polyester	4-5		
	acrylic	4-5		
	wool	4-5		
ISO 105 E04	Stabilité de la couleur à la sueur	Acide	Alcalines	
	<i>Changement de couleur:</i>	4-5	4-5	1-5
	<i>Prise de couleur:</i>			
	diacetate	4-5	4-5	
	cotton	4-5	4-5	
	nylon	4-5	4-5	
	polyester	4-5	4-5	
	acrylic	4-5	4-5	
	wool	4-5	4-5	
ISO 105-B02	Résistance de la couleur à la lumière			
	<i>Changement de couleur:</i>	4		1-5
EN ISO 13934-1	Résistance à la traction	chaîne: 1400 N trame: 1300 N		
EN ISO 13937-2	Résistance au déchirement	chaîne : 51 N trame: 88 N		
ISO 12947-2	Détermination de la résistance à l'abrasion des tissus avec la méthode Martindale	>30000		
ASTM D3107-07	Propriétés élastiques des tissus fabriqués avec des fils élastiques			
	Allongement	chaîne : 22% trame: 22%		
	Récupération de l'allongement	chaîne : 91,5% trame: 91,5%		
EN 343:2003+A1:2007 4.3 (EN 31092)	Résistance à la vapeur d'eau R_{et} [m ² Pa/W]	Classe 3 $R_{et} = 5,65$ [m ² Pa/W]	CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3	$R_{et} > 40$ $20 < R_{et} < 40$ $R_{et} < 20$