



**KYRA
IA216**

**S3 CI SRC
EN ISO 20345:2011
du 35 au 42**

**Chaussure femme basse au look sportif
Antistatique**

VIGOREX

* Brevet International Déposé

OVER DRY

**COMFORT
PLUS**

ALU LITE

**FLEX system
ZERO**

- Chaussure de sécurité basse de type urban sport conçue avec **une technologie anti-fatigue**.
- Tige en cuir nubuck hydrofuge finition légèrement grainée, coloris gris foncé.
- Doublure des quartiers en maille 3D technique **OVER DRY**, très résistante et haute respirabilité.
- Doublure avant-pied en textile non tissé.
- Haut de tige matelassé pour un meilleur confort au niveau des malléoles et du tendon d'Achille.
- Fermeture par laçage sur 5 paires d'oeillets métalliques. Lacet noir 120 cm.
- Soufflet permettant d'éviter l'intrusion de particules dans la chaussure. Matelassé sur le cou de pied pour un confort optimal.
- Première de propreté complète **CONFORTPLUS**®, antistatique et anatomique en polyuréthane souple recouvert de tissu absorbant et respirant.
- Modèle certifié **DGUV 112-191**, possibilité de substituer la première de propreté fournie par une première orthopédique **SECOSOL**®.
- Intercalaire anti-perforation non métallique **FLEX-SYSTEM**®, protection intégrale de la plante du pied, **conforme à la norme 12568 : 2010**.
- Embout de sécurité **ALU-LITE**® en aluminium protégeant d'un choc de 200J, matériau anticorrosion et 50% plus léger que l'acier.



Semelle VIGOREX en bi-composant PU / et insert en E-TPU dit Infinergy® de BASF

- Insert en E-TPU à faible densité de 0,25.
- Aussi élastique que le caoutchouc mais plus léger.
- Haute résistance à l'abrasion et la traction.
- Bonne résistance chimique.
- Durabilité à long terme dans une large plage de température.
- Résilience exceptionnelle (haute capacité à restituer l'énergie).

Poids	Brut (38) : 1346 g / Net (38) : 1138 g	
Pointure	35 au 39	40 au 42
Conditionnement	5 paires	10 paires
Boîtes (mm)	306 x 192 x 114	
Cartons (mm)	590 x 210 x 320	590 x 410 x 320

Résistance au glissement

selon la norme ISO 20345:2011

Qualité SRC (SRA + SRB)

SRA Sol céramique/sulfate de Lauryl

A plat **0,77** (>0,32) / Talon **0,64** (>0,28)

SRB Sol acier /Glycérine

A plat **0,30** (>0,18) / Talon **0,22** (>0,13)