

NAYBA - pantalon

Descriptif

- 2 poches larges à l'avant,
- double poche postérieure avec patte fermée par snap,
- jambes et genoux à coupe ergonomique,
- passant porte-marteau,
- poche latérale droite fermée par snap,
- poche latérale gauche à double ouverture (fermeture avec snap et zip),
- revêtu à l'intérieur d'une doublure thermique 100% coton flanelle élastique,
- tissu très élastique



Manutention

Nettoyer à une température maximum de 40 °C; Ne pas blanchir; Lavage à sec avec tous les dissolvants prévus par la lettre F plus le tétrachlorure éthylène; Séchage à l'ombre; Séchage à tambour rotatif possible -Température de séchage modérée; Repasser à basse température (max110°C).



Cod.prod.

V617-0-02 Bleu navy/noir
V617-0-03 Taupe/noir
V617-0-04 Anthracite/noir
V617-0-05 Noir/noir

Normes

EN ISO 13688:2013/A1:2021



Tailles

38 – 58

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE SECURITE

	Méthode du test	Descriptif	Résultat obtenu	Valeur minimum requise/ range
Tissu de base	EN ISO 1833-1977, SECTION 10	Composition des fibres:	60% coton 37% polyester 3% élasthanne	
	EN ISO 12127 :1996	Poids par unité de zone	245 g/m ²	
	EN ISO 13688:2013/A1 :2021 4.2 (ISO 3071)	La détermination du pH de l'extrait aqueux	Oeko-Tex [®]	3,5 ≤pH≤ 9,5
	EN ISO 13688:2013/A1 :2021 4.2 (EN 14362-1)	Recherche de l'amines aromatique et cancérigène	Oeko-Tex [®]	≤30 ppm
	EN ISO 13688:2013/A1 :2021 5.3 (ISO 5077)	Stabilité dimensionnelle au lavage (40°C)	Chaîne: -1.3% Trame: - 0.9%	±3%

	ISO 105-C06	Résistance de la couleur à plusieurs cycles de nettoyage à 40°C <i>Changement de couleur:</i> <i>Prise de couleur:</i> diacetate cotton nylon polyester acrylic wool	4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5	1-5
	ISO 105 D01	Résistance de la couleur au nettoyage à sec <i>Changement de couleur:</i> <i>Prise de couleur:</i> diacetate cotton nylon polyester acrylic wool	4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5	1-5
	ISO 105 E04	Stabilité de la couleur à la sueur <i>Changement de couleur:</i> <i>Prise de couleur:</i> diacetate cotton nylon polyester acrylic wool	Acide 4-5 Alcalines 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5	1-5
	ISO 105-X12	Résistance de la couleur au frottement	sec: 4-5 humide: 3-4	1-5
	EN ISO 105-X11	Résistance de la couleur au repassage (110°C) <i>Changement de couleur:</i>	sec: 4-5 humide: 4-5	1-5
	ISO 105-B02	Résistance de la couleur à la lumière <i>Changement de couleur:</i>	4	1-5
	EN ISO 13934-1	Résistance à la traction	chaîne: 1600 N trame: 620 N	
	EN ISO 13937-2	Résistance au déchirement	chaîne : 44 N trame: 51 N	
	ISO 12947-2	Détermination de la résistance à l'abrasion des tissus avec la méthode Martindale	>30000	
Tissu doublure	EN ISO 1833-1977, SECTION 10	Composition des fibres:	100% coton	
	EN ISO 12127 :1996	Poids par unité de zone	160 g/m ²	
	EN ISO 13688:2013/A1 :2021 4.2 (EN 14362-1)	Recherche de l'amines aromatique et cancérigène	Oeko-Tex [®]	≤30 ppm
	EN ISO 13688:2013/A1 :2021 4.2 (ISO 3071)	La détermination du pH de l'extrait aqueux	Oeko-Tex [®]	3,5 ≤pH≤ 9,5